



奥美医疗用品股份有限公司

湖北省枝江市马家店七星大道 18 号

成品检验报告单

报告单编号	2403098	批 量	720 件
检品 名称	防水创口贴	请检部门	MA4343E
检品 批号	WACB2425	规 格	岛型, 23mm×70mm
包装 规格	100 袋/盒×100 盒/件	收检日期	2024 年 03 月 22 日
检验 依据	防水创口贴产品质量标准要求	报告日期	2024 年 03 月 22 日

检验项目	标准规定	检验结果	结论
【外观】	1. 创口贴表面应平整, 光洁、无褶皱和开裂, 不应有色斑、毛发等异物, 不应有异味; 2. 护创垫应与背衬连接紧密, 位置居中, 切边整齐; 3. 背衬胶面平整, 不应渗胶, 且边缘应整齐无毛边, 边角光滑、规则; 4. 撕开冷封纸后, 创口贴易取出。 5. 创口贴的包装应清晰、完整, 印刷符合规定要求, 无错印、套印等。	表面平整, 光洁、无褶皱...	符合要求
【结构检查】	(1) 产品上配件与样品一致, 无漏装, 错装; (2) 组装配件顺序与样品一致。	产品上配件与样品一致, 无漏装, 错装...	符合规定
【规格尺寸】	背衬尺寸 23mm±2 ×70mm±2	23mm×70mm	符合规定
	护创垫尺寸 12mm±2×23mm±2	12mm×23mm	符合规定
【剥离强度】	应≥1.0N/cm	3.5N/cm	符合规定
【持粘性】	应≤2.5mm	0mm	符合规定
【阻水性】	背衬基材应具有承受500mm 静水压300 秒的能力	无渗水	符合规定
【透气性】	应不小于 500 / (m ² ·24h)	7 / (m ² ·24h)	符合规定
【吸水速率】	一滴水在 1 秒内吸收完全	0s	符合规定
【结论】	本品按防水创口贴产品质量标准要求检验, 结果符合规定要求。		

报告人:

复核人: 贺春艳

负责人: 尤德权

